



КТ ТРОН

ТЕХИНФОРМАТОР «КТ ТРОН»

№1

Тема: «Зимняя» линейка материалов «КТ трон»

Уважаемые партнеры!

«Завод КТ трон» выпустил материалы, применяемые при отрицательных (до -15°C) температурах. «Зимняя» линейка материалов «КТ трон»:

- КТ трон-1 Зима;
- КТ трон-3 Зима;
- КТ трон-3 Т500 Зима;
- КТ трон-3 Л400 Зима;
- КТ трон-4 Зима;
- КТ трон-6 Зима;
- КТ трон-7 Зима.

В условиях применения материалов «КТ трон» при отрицательных температурах есть свои особенности.

Во первых, поверхность, на которую будет наноситься состав, необходимо прогреть до температуры не менее +5°C. Такая температура способствует удалению с поверхности бетона льда и, тем самым, обеспечивает необходимую степень адгезии наносимого состава на бетонную поверхность. Положительную температуру обработанной поверхности необходимо выдерживать во время проведения работ и после окончания ремонта в течение 12 часов.

Сухую смесь необходимо, перед применением, выдержать в течении 24 часов в отапливаемом помещении. Приготовление рабочих составов рекомендуется проводить в отапливаемом помещении, путем смешения материала с нормируемым количеством чистой воды. При этом вода должна быть теплой, рекомендуемая температура +20-25°C. Рабочий состав готовится в количестве, необходимом для использования в течение его жизнеспособности.

Остальные требования по применению материалов «КТ трон» одинаковы:

- Предварительное очищение поверхности, на которую будет наноситься состав, от загрязнений (пыль, грязь, цементное молочко, нефтепродукты, масла, жиры и пр.);
- Удаление механическим путем ослабленных и непрочных участков бетонных конструкций;
- Раскрытие присутствующих трещин до размеров не более 5×5 мм;
- Очистка участков стальной арматуры от видимых ржавчины и окислов;
- Увлажнение поверхности перед нанесением;
- Нанесение последующего слоя после нанесения предыдущего через установленный интервал времени (1-4 часа в зависимости от марки материала);
- При эксплуатации материалов в условиях допустимых агрессивных сред толщина нанесения должна быть не менее 20 мм;
- Контроль качества выполненных работ по истечении 3-х суток.

ООО «Завод КТтрон»

Адрес: ул. Р. Люксембург, 49, офис 800, РФ, 620026

Тел.: +7 (343) 253-60-30 Факс: +7 (343) 253-60-31

zavod@kttron.ru

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ НА САЙТЕ

www.kttron.ru

